



## **INTOFAL - B** ***rasante grigio***

### SCHEDA TECNICA

#### Descrizione del prodotto

Intonaco premiscelato a base di calce idrata, cemento Portland, inerti calcarei a curva granulometrica determinata e additivi specifici.

#### Utilizzo

E' utilizzato come finitura delle superfici a vista e degli intonaci a base di cemento per interni ed esterni.

#### Principali caratteristiche

- **Peso specifico in polvere: 1.300 kg/m<sup>3</sup> +/- 5%**
- **Granulometria: < 0,5 mm**
- **Acqua di impasto: 0,3 lt/Kg**
- **Tempo di presa iniziale: ca 4 ore**
- **Resistenza a compressione a 28 giorni: 4 N/mm<sup>2</sup>**
- **Resistenza a flessione: 2,5 N/mm<sup>2</sup>**
- **Reazione al fuoco: classe "O"**
- **Resa metrica teorica: 1,4 Kg/m<sup>2</sup> spessore 1 mm.**

#### Imballo

In sacchi di carta da kg 40, su bancali da n. 35 sacchi ciascuno.

## Stoccaggio

Conservare in luogo coperto ed asciutto per un periodo non superiore a 3 mesi.

## Applicazioni

- **L'INTOFAL-B** si aggiunge - nel giusto rapporto - all'acqua contenuta in un secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.
- Le superfici dell'intonaco, prima di essere rasate con **INTOFAL-B** devono essere laminate e pulite da tracce di boiaccia e di cemento; la polvere va eliminata con irrorazione di acqua.
- L'applicazione si effettua a due mani con cazzuola americana, caricando due volte lo strato di sottofondo fino ad ottenere la planarità della superficie, con uno spessore compreso tra 1 e 3 mm.

Ad asciugatura uniforme (comunque entro le 4 ore), bisogna umidificare e frattazzare fino ad ottenere un aspetto estetico tipo civile fine di colore grigio.

## Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e applicative **dell'INTOFAL-B** variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali.

## Voce di capitolato

Gli intonaci interni o esterni saranno finiti con **INTOFAL-B Rasante grigio** a base di cemento Portland, calce idrata, inerti calcarei e additivi specifici, bagnato e frattazzato fino ad ottenere un aspetto estetico tipo civile grigio.

---

I dati tecnici riportati in questo documento sono meramente indicativi e relativi a valori medi di produzione.  
Il Calcificio del Gargano si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le variazioni che riterrà opportuno.