



INTOFAL - C ***rasante bianco*** ***fino***

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto

Premiscelato di cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei bianchi a curva granulometrica determinata, additivi specifici.

Utilizzo

L'INTOFAL-C è una finitura traspirante. E' utilizzato come rasante per strutture in cemento e per gli intonaci cementizi interni ed esterni, mediante applicazione a mano.

Principali caratteristiche

- **Peso specifico: 1.250 kg/m³ +/- 5%**
- **Granulometria: < 0,5 mm**
- **Acqua di impasto: 0,3 lt/Kg**
- **Tempo di presa iniziale: 4 ore circa**
- **Resistenza a compressione a 28 giorni: 2,5 N/mm²**
- **Resistenza a flessione: 0,9 N/mm²**
- **Reazione al fuoco: classe "O"**
- **Resa metrica teorica: 1,4 Kg/m² spessore 0,1 cm.**

Imballo

In sacchi di carta da kg 33,3 su bancali da n. 42 sacchi ciascuno.

Stoccaggio

Conservare in luogo coperto ed asciutto per un periodo non superiore a 3 mesi.

Applicazioni

- L'**INTOFAL-C** si aggiunge all'acqua - nel giusto rapporto - contenuta in un secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.
- Preparazione preliminare delle pareti e soffitti eliminando fango, polveri, bitume, etc.
- Nel caso di pareti e soffitti particolarmente assorbenti o secchi e di clima caldo, occorre bagnare abbondantemente i medesimi subito prima dell'applicazione del rasante.
- Occorre evitare l'applicazione su superfici esterne sottoposte a forte azione solare durante le prime 24 ore, poiché una rapida sottrazione dell'acqua d'impasto ne comprometterebbe le caratteristiche.
- L'applicazione si effettua con cazzuola americana a due mani, caricando due volte lo strato di sottofondo, fino ad ottenere una superficie di spessore uniforme compresa tra 1 e 3 mm. Ad asciugamento uniforme (comunque entro 4 ore), umidificare la superficie con spruzzi d'acqua e frattazzare fino ad ottenere un aspetto estetico tipo civile finissimo.

Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e applicative **dell'INTOFAL-C** variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali: la temperatura dell'aria e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C per almeno 25 ore.

Le pitture (eventuali) devono essere applicate dopo indurimento completo (almeno 28 giorni).

Voce di capitolato

Gli intonaci interni o esterni saranno finiti con **INTOFAL-C Rasante bianco fino** a base di cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei bianchi calibrati e additivi specifici, bagnato e frattazzato fino ad ottenere un aspetto estetico tipo civile bianco.