



**Calcificio del Gargano** Grup.Pa. s.r.l.

Via San Marco Km. 2 - 71011 APRICENA (Fg) - Tel. 0882.641016 - Fax 0882.643091  
www.calcificiodelgargano.com - E-mail: info@calcificiodelgargano.com

# **INTOFAL - D**

## ***rasante bianco***

### ***grezzo***

#### **SCHEDA TECNICA**

##### **Descrizione del prodotto**

Premiscelato di cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei bianchi a curva granulometrica determinata, resine in polvere ed additivi specifici.

##### **Utilizzo**

L'INTOFAL-D è una finitura traspirante, utilizzata come rasante per strutture in cemento e per gli intonaci cementizi interni ed esterni, mediante applicazione a mano.

##### **Principali caratteristiche**

- **Peso specifico in polvere: 1.400kg/m<sup>3</sup>**
- **Granulometria: < 1,2 mm**
- **Acqua di impasto: 0,4 lt/Kg**
- **Tempo di presa iniziale: 3 ore circa**
- **Resistenza a compressione a 28 giorni: 4 N/mm<sup>2</sup>**
- **Resistenza a flessione: 1,5 N/mm<sup>2</sup>**
- **Reazione al fuoco: classe "O"**
- **Resa metrica teorica: 3 Kg/m<sup>2</sup> spessore 3 mm.**

##### **Imballo**

**In sacchi di carta da kg 40, su bancali da n. 35 sacchi ciascuno.**

## Stoccaggio

**Conservare in luogo coperto ed asciutto per un periodo non superiore a 3 mesi.**

## Applicazioni

- L'INTOFAL-D si aggiunge - nel giusto rapporto - all'acqua contenuta in un secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.
- Il tempo di utilizzo dell'impasto non deve superare le 4 ore: dopo tale periodo non va più applicato né riutilizzato per altri impasti.
- L'applicazione si effettua a due mani con cazzuola americana, caricando due volte lo strato di sottofondo fino ad ottenere una superficie di spessore uniforme compresa tra 2 e 4mm.

Ad asciugamento uniforme (comune entro le 4 ore), bisogna umidificare la superficie e lavorare con frattazzo di spugna o di plastica.

## Avvertenze

Le superfici in cemento armato e gli intonaci a base cemento di sottofondo, prima dell'applicazione dell'INTOFAL-D, vanno controllati: essi devono essere senza screpolature, ben stagionati, puliti da incrostazioni, sporcizia, polvere, bitume, etc.

Le caratteristiche tecniche e applicative dell'INTOFAL-D variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali.

La temperatura ambiente non deve essere inferiore a +10°C per almeno 24 ore.

Le pitture (eventuali) vanno applicate dopo indurimento completo (almeno 28 giorni) dell'INTOFAL-D.

## Voce di capitolato

Le superfici interne o esterne saranno finite con INTOFAL-D Rasante bianco grezzo a base di cemento bianco, calce idrata, inerti calcarei bianchi calibrati, resine e additivi specifici, umidificato e frattazzato a spugna fino ad ottenere un aspetto estetico tipo rustico bianco.